

PRIMER 0130

TÖBBCÉLŰ, RUGALMAS, EGYKOMPONENSŰ POLIURETÁN TAPADÁSFOKOZÓ
ALAPOZÓ



TULAJDONSÁGOK

Különbféle aljzatokon alkalmazható, mint pl. **beton, fém fa, aszfalt, kerámia, PVC, bitumenes lemez.**

Jó **tapadóképeség.**

35% szakadónyúlás.

Alacsony **VOC-tartalom.**

LEED tanúsított.

Megfelel az **EN 13813** szabvány műgyanta alapú aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó követelményeinek.

BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET

T+5°C -os aljzathőmérséklettől használható.

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Üzemi hőmérséklet: -30°C - +90°C.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- **STARFLEX vízszigetelő rendszerek alapozójaként** használható termék beton, fém, fa, aszfalt, bitumenes lemez, kerámia és PVC alapfelületeken
- Különböző kötésidajú **meglévő poliuretán vízszigetelésekre felhordott** rétegek tapadásának fokozására.

PRIMER 0130

ALJZATELŐKÉSZÍTÉS

- A bevonandó felület legyen **ép és tömör**, legyen **mentes portól és szennyeződésektől** (por, olaj, zsír, formaleválasztók stb.).
- **Cementkötésű aljzatok** felületre merőleges tapadószilárdsága megfelelő mechanikai felületelőkészítést követően érje el az 1,5 N/mm² értéket.
- **Meglévő kerámia és műgyanta** bevonatok esetén megfelelő mechanikai felületelőkészítést követően ellenőrizni kell a meglévő burkolat tapadását, és az esetleges szennyeződéseket.
- Károsodott **csatlakozóhézagokat, üregeket és más egyenetlenségeket STARCEMENT 385** epoxi hézagoló vagy **ADDESANTENT2**-vel megfelelően töltött **DUROGLASS P1/2** habarcs használatával ki kell egyenlíteni.
- **Függőleges felületek** (zuhanyozók, úszómedencék, tartályok stb.) esetén a felületelőkészítést száraz vagy nedves homokszórással, vagy magas nyomású (>300 bar) vizes mosással kell elvégezni.
- **Bitumenes lemez** vagy **PVC** aljzat esetén a felületek előkészítését nagynyomású (> 300 bar) mosással kell elvégezni, hogy tiszta, szennyező anyagoktól mentes felületet kapjunk.

Bedolgozás előtt **érdesítse fel** és/vagy **mossa le** a felületet. Az alkalmazható mechanikai felületelőkészítési módot (homokszórás, szemcseszórás, csiszolás, marás) az aljzat állapotának és a készítendő bevonat típusának a figyelembevételével kell meghatározni.


A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Használatra kész termék. Arra alkalmas berendezéssel alaposan 3-4 percig keverje (+20°C-on), míg teljesen homogénné nem válik.

HÍGÍTÁS

A terméket semmilyen körülmények között sem szabad hígítani.

PRIMER 0130



BEDOLGOZÁS

A **PRIMER 0130** bedolgozása történhet:

- Hengerrel
- Glettvassal

A **PRIMER 0130** anyagszükséglete **kb. 0,15 kg/m²**. Ügyeljen a tócsaképződés elkerülésére, a termék összefolyásának megakadályozására.

ÁTVONHATÓ

Bedolgozás után a környezeti hőmérséklet függvényében 2-48 óra várakozási időt kell tartani.

A kikeményedett és száraz felületű **PRIMER 0130-re** bármilyen típusú oldószeres vagy oldószermentes poliurea vagy poliuretán bevonat közvetlenül felhordható.

BIZTONSÁG ÉS TISZTÍTÁS

A termék alkalmazása közben védőszemüveg, maszk és gumikesztyű, valamint minden, jogszabályban megkövetelt személyes védőfelszerelés használata ajánlott.

A munkaeszközök használat után **DILUENTE 6**-al tisztíthatók.

További biztonsági információkat a biztonsági adatlapok tartalmazznak.



PRIMER 0130

MŰSZAKI ADATOK		
Szín		Világosbarna, átlátszó
Sűrűség	UNI EN ISO 2811-1	1,16 ± 0,05 Kg/l
Viszkozitás 20°C-on	UNI EN ISO 2555	400 ± 100 mPa·s
Szárazanyag tartalom	EN ISO 3251	100 %
Fazékidő 22°C-on	EN ISO 9514	90 ± 10 perc
Kikeményedési idő, 22°C, 50% relatív nedvességtartalom.		Átvonható: - betonon: 1-48 óra - acélon: 8-48 óra - PVC-n és bitumenes lemezen: 2-48 óra - teljes kikeményedés: 2 nap
Tárolás		A termék eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett helyen, +5°C és +35 °C közötti hőmérsékleten 6 hónapig tartható el.

zen dokumentumban megadott adatok munkahelyi tapasztalatokon és laboratóriumi méréseken alapulnak, mindazonáltal csak iránymutatónak tekinthetők. Figyelembe véve a különböző felhasználási körülményeket, valamint az MPM-től független egyéb tényezők (alapfelület, környezeti feltételek, beépítés iránya, módja stb.) hatásait, a mindenkori felhasználtól elvárható, hogy megbizonyosodjon a termék adott felhasználási célra való alkalmasságáról. Az MPM garanciális kötelezettsége korlátozott, és csak a termék minőségére és fenti adatoknak való megfelelésre terjed ki, kizárólag a helyszínen, kijelölt képviselőnk pecséttel és aláírással igazolt műszaki dokumentuma mellett. Továbbá a vásárló kötelessége annak ellenőrzése, hogy fenti értékek érvényesek az általa birtokolt gyártási tételre, és nem történt időközben termékmódosítás. A termékjellemzőket az MPM előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.