

# PRIMER 0230/0230 R

NEDVESSÉGRE KÖTŐ, EGYKOMPONENSŰ POLIURETÁN TAPADÁSFOKOZÓ  
ALAPOZÓ BETONRA ÉS BITUMENES LEMEZRE



## TULAJDONSÁGOK

**Gyors száradású** alapozó.

Alkalmazható bármilyen típusú **bitumenes lemezen**, legyen az csupasz, palaőrleményes, vagy homokolt felületű, valamint **betonfelületen**.

1,2 mm-es **kvarchomokkal** beszórható.

**LEED** tanúsított.

Megfelel az **EN 13813** szabvány műgyanta alapú aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó követelményeinek.

## BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET

+5°C - + 35°C-os aljzathőmérséklettől használható.

## ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Üzemi hőmérséklet: -30°C - +90°C

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

• **STARFLEX** vízszigetelő rendszerek alapozójaként használható termék száraz betonon és bitumenes lemezen

# PRIMER 0230/0230 R

## ALJZATELŐKÉSZÍTÉS

---

- A bevonandó felület legyen **ép és tömör**, legyen **mentes portól és szennyeződésektől** (por, olaj, zsír, forma-leválasztók stb.).
- **Cementkötésű aljzatok** felületre merőleges tapadószilárdsága megfelelő mechanikai felületelőkészítést követően érje el az 1,5 N/mm<sup>2</sup> értéket.
- Károsodott **csatlakozóhézagokat, üregeket és más egyenetlenségeket STARCEMENT 385** epoxi hézagolóval vagy **ADDENSANTE NT2**-vel megfelelően töltött DUROGLASS P1/2 habarcs használatával ki kell egyenlíteni.
- **Függőleges felületek** (zuhanyozók, úszómedencék, tartályok stb.) esetén a felületelőkészítést száraz vagy nedves homokszórással, vagy magas nyomású (>300 bar) vizes mosással kell elvégezni.
- **Bitumenes lemez** aljzat esetén a felületek előkészítését nagynyomású (> 300 bar) mosással kell elvégezni, hogy tiszta, szennyező anyagoktól mentes felületet kapjunk.

Bedolgozás előtt **érdesítse fel** és/vagy **mossa le** a felületet. Az alkalmazható mechanikai felületelőkészítési módot (homokszórás, szemcseszórás, csiszolás, marás) az aljzat állapotának és a készítendő bevonat típusának a figyelembevételével kell meghatározni.

## A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

---


**Egykomponensű**, használatra kész termék.

## HÍGÍTÁS ÉS SZÍNEZÉS

---

A terméket semmilyen körülmények között sem szabad hígítani vagy színezni.

# PRIMER 0230/0230 R



## BEDOLGOZÁS

A **PRIMER 0230/0230R** bedolgozása történhet:

- Hengerrel
- Glettvassal

A **PRIMER 0230** anyagszükséglete az aljzat szívóképességének függvényében **kb. 0,07-0,15 kg/m<sup>2</sup>**.

A friss alapozót a tapadás javítására szórhatja pl. 0,3-0,9 mm szemcseméretű kvarchomokkal. (Ne szórja túl!) A következő réteget az előírt várakozási időn belül kell felhordani, de várja meg, míg az oldószer teljesen elpárolog,

## ÁTVONHATÓ

A kikeményedett és száraz felületű **PRIMER 0230-ra bármilyen típusú oldószeres vagy oldószermentes poliurea vagy poliuretán bevonat közvetlenül felhordható.**

## BIZTONSÁG ÉS TISZTÍTÁS

A termék alkalmazása közben védőszemüveg, maszk és gumikesztyű, valamint minden, jogszabályban megkövetelt személyes védőfelszerelés használata ajánlott.

A munkaeszközök használat után **DILUENTE 6**-al tisztíthatók.

További biztonsági információkat a biztonsági adatlapok tartalmazznak.



Green  
Building  
Council  
Italia



# PRIMER 0230/0230 R

MŰSZAKI ADATOK			
Szín		Szalmasárga	
Sűrűség	UNI EN ISO 2811-1	1 ± 0,05 Kg/l	
Viszkozitás 20°C-on	UNI EN ISO 2555	30 ± 10 mPa·s	
Száranyag tartalom		46 tömeg% 40 térfogat%	
Húzó-tapadó szilárdság betonon	ASTM D 4541	> 3,0 MPa	
Kikeményedési idő, 22°C, 50% relatív nedvességtartalom*		PRIMER 0230 R minimum 10 perc maximum 50 perc	PRIMER 0230 minimum 20 perc maximum 60 perc
Tárolás		A termék eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett helyen, +5°C és +35 °C közötti hőmérsékleten 12 hónapig tartható el.	

Tájékoztató időtartam, melyet a levegő relatív páratartalma erősen befolyásol.

zen dokumentumban megadott adatok munkahelyi tapasztalatokon és laboratóriumi méréseken alapulnak, mindazonáltal csak iránymutatónak tekinthetők. Figyelembe véve a különböző felhasználási körülményeket, valamint az MPM-től független egyéb tényezők (alapfelület, környezeti feltételek, beépítés iránya, módja stb.) hatásait, a mindenkor felhasználatól elvárható, hogy megbizonyosodjon a termék adott felhasználási célra való alkalmasságáról. Az MPM garanciális kötelezettsége korlátozott, és csak a termék minőségére és fenti adatoknak való megfelelésre terjed ki, kizárólag a helyszínen, kijelölt képviselőnk pecséttel és aláírással igazolt műszaki dokumentuma mellett. Továbbá a vásárló kötelessége annak ellenőrzése, hogy fenti értékek érvényesek az általa birtokolt gyártási tételre, és nem történt időközben termékmódosítás. A termékjellemzőket az MPM előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.