

RINOL *EP A10*

Általános tudnivalók

Termékleírás és felhasználási terület

A RINOL EP A10 egy gyorsító adalék epoxigyantákhoz.

Beépítési utasítás

A RINOL EP A10-t az A és B komponensek összekeverése után, folyamatos keverés mellett kell a keverékhez adagolni, a B komponens 1-5% -nak megfelelő arányban.

Biztonsági óvintézkedések

A termék kezelésével kapcsolatos információkat az érvényes biztonsági adatlapban talál. A beépítés idején megfelelő védőruházat és védőszemüveg használata kötelező.

Folyékony műgyanták a bőrrel érintkezve egészségkárosodást és allergiát okozhatnak.

Megjegyzés

A feltüntetett műszaki tulajdonságok hozzávetőleges értékek, saját méréseinken alapulnak, és nem garantáltak.

Műszaki adatok

Folyékony keverék

| | |
|-----------------|---|
| 1. Sűrűség | 1,2 g/cm ³ |
| 2. Kiszerezés | 20 Kg |
| 3. Lobbanáspont | >60°C |
| 4. Eltartható | 6 hónap 5–20°C-on fagymentes és direkt napfénytől védett helyen kell tárolni, (szállítás alatt is) |
| 5. Adagolás | 1 – 5% a B komponens arányában |

Következésképpen ezen műszaki adatlap nem képezheti reklamáció alapját.

Kémiai és mechanikai igénybevételnek kitett felületek a használat hatására károsodnak. A hosszú távú használhatóság érdekében rendszeres karbantartás szükséges.

Az anyagszükséglet, kivitelezési idő, és a használatba vétel lehetséges időpontja a hőmérséklet függvényében változnak. A műszaki adatlapnak csak az utolsó változata érvényes, kiadásával minden korábbi változat érvényét veszti.

Jogi nyilatkozat

Tekintve az anyagok, aljzatok és munkakörülmények különbözőségét a RINOL nem garantálhatja a végeredményt sem tapadási sem bármilyen egyéb szempontból.

Továbbá a RINOL Italia Research & Technology Srl. aktuális általános üzleti feltételeiért keresse fel a www.rinol.com honlapot, vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Fenntartjuk a jogot a termék tulajdonságainak megváltoztatásához.

Gyártó:

RINOL Italia Research & Technology Srl, via V. Chiarugi 76/U, I-45100 Rovigo Tel. +39-0425-411200 Fax +39-0425-411222