STARFLEX MONO TOP N

EGYKOMPONENSŰ, OLDÓSZERES, ALIFÁS POLIURETÁN SZÍNEZETT FEDŐBEVONAT





JELLEMZŐK

- Kiváló **rugalmasság** alacsony hőmérsékleten is.
- **UV-álló**.
- **Csúszásmentes felület**.
- **Kopás- és ütésálló**.
- **Kiválóan ellenáll a víznek és az időjárási hatásoknak.**
- Hozzájárul a **LEED** minősítéshez szükséges pontok megszerzéséhez.
- Megfelel az **EN 13813** szabvány követelményeinek.

FELDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Felhordható **+5 °C és +35 °C között**,
85% alatti relatív páratartalomnál.

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Üzemi hőmérséklet levegőn:
–40 °C és +120 °C között.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Járható védőbevonat a **STARFLEX** termékcsalád poliuretán-/poliurea-alapú vízszigeteléseihez.
Nem sárguló UV-védelem a **STARFLEX** termékcsalád poliuretán-/poliurea-alapú vízszigeteléseihez.

STARFLEX MONO TOP N

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A **STARFLEX MONO TOP N** védőbevonatot közvetlenül poliurea- vagy poliuretánalapú bevonatokra kell felhordani.

• A sérült **hézagokat**, **lyukakat** és egyéb **egyenetlenségeket** megfelelően ki kell egyenlíteni és ki kell javítani **STARCEMENT 385** epoxi kiöntőanyaggal vagy kvarchomokkal, illetve **ADDENSANTE NT2**-vel megfelelően töltött **DUROGLASS P1/2** epoxihabarccsal.

• **Függőleges alapfelületeknél** (kádak, medencék, tartályok stb.) az előkészítés száraz vagy nedves szemcseszórással, illetve nagynyomású (300 bar) vizes tisztítással végezhető.

• Régi vízszigeteléseken a nagynyomású vizes tisztítást követően a **STARFLEX MONO TOP N** felhordása előtt a következő alapozók valamelyikét kell használni: **PRIMER 0130 R**, **PRIMER 0230** vagy **DUROGLASS FF4416**.

A felületet a felhordás előtt feltétlenül érdesíteni és/vagy mosni kell. A mechanikai előkészítés módját (nagynyomású vizes tisztítás, szemcseszórás, csiszolás) az alapfelület állapota és a kialakítandó bevonat típusa alapján kell megválasztani.

Nedves alapfelületeken, illetve bizonytalan nedvességtartalom esetén: kombinált rendszert kell alkalmazni, előzetesen a **DUROGLASS FU** termékcsalád valamelyik alapozójával.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Egykomponensű termék, amely megfelelő eszközzel, 3–4 percig végzett alapos homogenizálás után használatra kész. A termék hőmérséklete érje el a 20 °C-ot.

HÍGÍTÁS ÉS SZÍNEZÉS

A termék gyárilag színezett változatban kerül forgalomba.

STARFLEX MONO TOP N



A TERMÉK FELHORDÁSA

A **STARFLEX MONO TOP N** két rétegben hordható fel:
• hengerrel,
• ecsettel,
• airless szóróberendezéssel / simítóval.

A **STARFLEX MONO TOP N** UV-álló fedőbevonatként, kis gyalogosforgalmú felületeken rétegenként 0,15 kg/m² anyagfelhasználással, legalább két rétegben alkalmazható.

Csúszásgátló felület kialakításához a **STARFLEX MONO TOP N** termékhez 15% (0,1–0,3 mm szemcseméretű) kvarchomokot kell adagolni. Folyamatos keverés mellett hengerrel kell felhordani. A második réteg felhordását mielőbb el kell végezni.

BIZTONSÁG ÉS TISZTÍTÁS

A termék felhordása során védőszemüveg, légzésvédő, gumikesztyű és a hatályos előírások szerinti valamennyi szükséges egyéni védőeszköz használata ajánlott.

A munkaeszközöket használat után **DILUENTE 15** hígítóval kell megtisztítani.

A biztonságos felhasználásról további információt a biztonsági adatlap tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A csomagolás felnyitásakor a termék felületén hártya jelenhet meg. Ez teljesen természetes jelenség az egykomponensű, nedvesség hatására térhálósodó poliuretán termékeknél. A hártyát használat előtt egyszerűen el kell távolítani; az alatta lévő anyag megőrzi eredeti tulajdonságait, és továbbra is maradéktalanul felhasználható.

STARFLEX MONO TOP N

MŰSZAKI ADATOK		
Szín		Világos- és sötétszürke
Sűrűség	UNI EN ISO 2811-1	1,35 ± 3%
Viszkozitás 20 °C-on	EN ISO 2555	900 ± 200 mPa·s
Nem illóanyag-tartalom	EN ISO 3251	74,8% ± 5% (térfogat)
Tűzvédelmi osztály		BROOF T4
Kikeményedés (22 °C, 50% RH)		– felület nem hagy nyomot: 4 óra – átvonhatóság: 24 órán belül – teljes kikeményedés: 10 nap
Tárolás		Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, védett helyen, +5 °C és +35 °C között tárolva a termék 12 hónapig eltartható.

Az adatlapon közölt adatok és utasítások a rendelkezésre álló gyakorlati és laboratóriumi tapasztalatokon alapulnak, és tájékoztató jellegűek. A különböző felhasználási körülményekre és az MPM ellenőrzésén kívül eső tényezőkre (alapfelület, környezeti feltételek, kivitelezési technológia stb.) figyelemmel a felhasználó köteles megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célra. Garanciális kötelezettségünk a késztermék minőségére és a fenti adatok állandóságára korlátozódik, és kizárólag a székhelyünkön erre felhatalmazott munkatársaink által bélyegzővel és ellenjegyzéssel ellátott adatlapokra vonatkozik. A vevő köteles ellenőrizni, hogy az adatok az általa érintett termékgyártási tételre érvényesek-e, és nem módosította vagy helyettesítette-e azokat újabb kiadás, illetve összetétel. Az MPM a közölt adatokat előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.